АТС
01-088
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

Doo "TermoInženjerIng"
26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
Tel/Fax: 013/2333-999, e-mail: termoinzenjering@eunet.rs
Tekući računi:Credit Agricole Banka:330-33000079-89
Banka Poštanska štedionica a.d.Beograd:200-2285360101001-08

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE broj: ZA 567/21

Korisnik:	Naziv i sedište :" **MIMA KOMERC " doo Beograd** Autoput Beograd – Novi Sad br. 67, Na osnovu: Zahtev od 06.10.2021.

Predmet ispitivanja	Tip/model ..... T, FF, FFR, N, Q, FFK, X, X/2" Proizvodni broj / godina proizvodnje ..... 17 /21 Proizvođač ..... "JAFAR"-Poljska Vrsta ..... Prirubnički fazonski komadi od nodularnog liva Nazivni prečnik ..... DN 100/50 Nazivni pritisak ..... NP 16 (10) bar

Mesto i datum	Prijema predmeta	Ispitivanja	Izrade izveštaja
	Pančevo, 06.10.21.	Pančevo, 07.10.21.	Pančevo, 08.10.21.

Metoda:	Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. Zaptivenost sedišta po metodi P12.

Ispitni uslovi	Fluid	Temperatura	**Ispitni pritisak**	Održavanje ispitnog pritiska
Metoda P10	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P11	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P12	-	-	-	-

Rezultat ispitivanja:	**P10** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. **P11** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. **P12** -

Kontrolni manometar	Merni opseg	Proizvođač	Seri. broj	Broj uverenja
	0÷40bar	Nuova Fima	6-76580	801-20-04 /Mernokor / 03.12.20

Napomena:	Prirubnički fazonski komadi tip: T, FF, FFR, N, Q, FFK, X, X/2" od nodularnog liva, proivođača "JAFAR" – Poljska izrađuje se u dimenzijama DN50 ÷ DN1000. Ispitni uzorak je je sklop sastavljen iz delova T, FF, FFR, N, Q, FFK, X, X/2"

Ispitivanje izvršio
/ Vukašinović Dragan /

M.P.

Rukovodilac laboratorije:
/ Škaljak Stanko /

Rezultati se odnose samo na ispitanu predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.